THERMOFLOC storiai, reikalingi U ir R vertėms pasiekti

Storis cm	U vertė (Šilumos laidumas) (W / (m2 · K))	R vertė (Šiluminė varža) (m2 · K / W)
5	0,52	1,92
6	0,50	2,00
8	0,45	2,22
10	0,37	2,70
12	0,31	3,23
14	0,27	3,70
16	0,23	4,35
18	0,21	4,76
20	0,19	5,26
22	0,17	5,88
24	0,16	6,25
26	0,15	6,67
28	0,14	7,14
30	0,13	7,69
32	0,12	8,33
34	0,11	9,09
36	0,11	9,52
38	0,10	10,00
40	0,10	10,53
42	0,09	11,11
48	0,08	12,50
64	0,06	16,67

